



Baunit GranoporTop Акриловая декоративная штукатурка



Продукт Готовая к применению пастообразная, полимерная, тонкослойная штукатурка (накрывка) с различной структурой (шероховатой, выцарапанной), для наружных работ, для ручного и машинного нанесения. Является основной составляющей комплексной системы теплоизоляции Baunit с применением пенополистирола и экструзионного пенополистирола. Соответствует требованиям ETAG 004 и имеет Техническое Свидетельство РФ.

Состав Органическое акриловое связующее, минеральные наполнители и пигменты, добавки, вода.

Свойства Атмосферостойкая, водостойкая, паропроницаемая, моющаяся, яркая цветовая гамма, устойчивая к механическим повреждениям, легкая в работе.

Применение Для защиты и декоративной отделки фасадов. Наносится на минеральные штукатурки, шпатлевки, бетон, на старые прочно держащиеся органические краски и шпатлевки, а также в качестве финишного покрытия в комплексной системе теплоизоляции Baunit с применением пенополистирола и экструзионного пенополистирола.

Всегда применяется с универсальной грунтовкой Baunit UniPrimer.

(При подготовке основания синтетической шпатлевкой Baunit SpachtelMasse Zementfrei грунтовку можно не использовать).

Технические данные

Зернистость:	1,5; 2,0; 3,0 мм
Плотность:	~1,80 кг/дм ³
Коэффициент теплопроводности λ:	~0,7 Вт/м*К
Коэффициент сопротивления паропроницанию μ:	~110-140
Эквивалентная диффузионная толщина (при толщине слоя 2 мм) Sd:	0,22-0,28 м
Коэффициент водопоглощения W:	<0,15 кг/м ² хчас ^{0,5}
Цвет:	в соответствии с колерной картой Baunit Life (возможна колеровка по другим колерным системам)



	К 1,5	К 2	К 3	R 2	R 3
Структура					
Расход кг/м ²	~ 2,5	~3,2	~4,2	~2,8	~3,9

Классификация в соответствии с законом о нормах содержания вредных веществ Детальную информацию о классификации согласно закону о содержании химических веществ вы можете найти в сертификате безопасности (согласно ст. 31 и приложению II постановления Nr. 1907/2006 Европарламента и Евросовета от 18.12.2006) по ссылке www.baunit.com или запросив сертификат безопасности у производителя.

Хранение Срок хранения 12 месяцев в сухом прохладном помещении, в закрытой таре.
Замораживанию не подлежит.

Контроль качества Внутрифирменный контроль в заводских лабораториях. Сторонний контроль осуществляется в специализированных учреждениях.

Форма поставки

Ведро 25 кг.

Основание

Основание должно быть чистым, сухим, непромерзшим, без высолов, впитывающим, немелящим, неосыпающимся, прочным.

Рекомендуется наносить на:

- известково-цементные и цементные затертые штукатурки;
- старые, прочно держащиеся минеральные, дисперсионные краски и штукатурки;
- шпаклевочные массы на полимерном связующем (например, Baunit SpachtelMasse Zementfrei)
- гипсокартонные плиты (предварительно прогрунтовать грунтовкой Baunit UniPrimer)
- гипсовые штукатурки
- полимерцементные выравнивающие клеевые составы в комплексной системе теплоизоляции с применением пенополистирола

Не подходит для нанесения на:

- известковые штукатурки
- полимерцементные выравнивающие клеевые составы в комплексной системе теплоизоляции с применением минеральной ваты;
- полимерные материалы и смолы
- лаковые покрытия
- масляные, клеевые, известковые краски

Указания по подготовке к нанесению

Подготовка поверхности (основания):

- мелящие, осыпающиеся основания механически удалить или укрепить отвердителем штукатурки Baunit PutzFestiger;
- спекшиеся пленки удалить механически;
- следы масла для опалубки на бетоне очистить горячим паром или специальным растворителем;
- грязные поверхности тщательно очистить горячим паром;
- поверхности с водорослями очистить механически и использовать специальные средства (Baunit SanierLösung);
- плохо держащиеся выветренные минеральные покрытия удалить механически;
- участки с дефектами и трещинами выправить с помощью подходящей шпаклевочной массы.

Все типы оснований перед нанесением декоративной акриловой штукатурки необходимо предварительно обработать универсальной грунтовкой Baunit UniPrimer (Время сушки грунтовки не менее 24 часов).

Нанесение

Последовательность нанесения слоев:

- 1 слой Универсальной грунтовки Baunit UniPrimer (равномерно по всей поверхности);
- 1 слой Акриловой штукатурки Baunit GranoporTop

Перед применением акриловую штукатурку необходимо тщательно перемешать с помощью тихходной мешалки. Декоративная штукатурка по консистенции готова к применению.

Акриловая штукатурка наносится шпателем из нержавеющей стали слоем толщиной в величину зерна, а затем после непродолжительного схватывания затирается с учетом зернистости и структурируется пластмассовой теркой.

Наносить равномерно без перерывов. Для более качественного выполнения финишного - декоративного слоя рекомендуется заканчивать работу по архитектурным границам. В случаях невозможности подобной разбивки рекомендуется границы захваток выполнить при помощи малярной ленты.

Не смешивать с другими продуктами.

Общие указания

Температура воздуха, материалов и основания во время нанесения и высыхания должна быть не ниже +5°C.

Не работать при прямых солнечных лучах, дожде или ветре (например, закрыть фасад сеткой для лесов). Высокая влажность воздуха и низкие температуры могут заметно увеличить время сушки и вызвать разнотонность покрытия. Воспроизведение цвета штукатурки зависит от природы основания, температуры и влажности воздуха.

При использовании штукатурки Baunit GranoporTop в комплексной системе теплоизоляции не рекомендуется использовать темные оттенки во избежание температурных деформаций внешних слоев системы на сильно освещенных солнцем участках. Коэффициент светоотражения (НВW) не должен быть ниже 25.

Меры предосторожности:

Защищать глаза и кожу. Закрывать поверхности, соприкасающиеся с окрашиваемым участком, особенно стекло, керамику, клинкер, природный камень, лак и металл. Брызги сразу удалять водой, не ждать затвердевания.

Инструмент и штукатурную машину помыть сразу после использования.

Полимерные штукатурки могут перекрываться (окрашиваться):

- акриловой краской Baunit GranoporColor
- силиконовой краской Baunit SilikonColor