

Baumit DuoPrimer концентрат**Укрепляющая грунтовка для наружных и внутренних работ В(Н) П1Д (СТБ 1263-2001)**

baumit.com

Продукт	Готовая к применению, водная органическая грунтовка.	
Состав	Акриловые связующие, модифицирующие добавки, вода.	
Свойства	Улучшение адгезии и выравнивание впитывающих свойств основания, обеспечение равномерности нанесения отделочных слоев, повышение водостойкости основания	
Применение	<p>Применяется для внутренних и наружных работ, для укрепления минеральных оснований, а также грунтования пористых и сильно впитывающих поверхностей. Обеспечивает равномерность нанесения отделочных слоев. Обеспыливает и регулирует водопоглощение поверхностей перед нанесением шпатлёвок, штукатурок, красок, самонивелирующихся составов, облицовочных (плиточных клеев) и других материалов.</p> <p>Наносится: на известково-цементные и цементные штукатурки (шпатлёвки), бетон, стяжки, известково-гипсовые, гипсоизвестковые и гипсовые штукатурки (шпатлёвки), гипсокартонные плиты и другие минеральные основания.</p> <p>Не подходит для: свежих известковых штукатурок, полимерных материалов, лаковых и масляных пленок, клеевых красок.</p>	
Технические данные	Показатель концентрации ионов водорода, pH	8,2
	Массовая доля не летучих веществ, %	21,0
	Время высыхания до степени 3, ч.	2
	Плотность, кг/м ³	1,01
	Цвет пленки	прозрачная
	Расход, кг	0,05-0,1
Хранение	Грунтовку хранить в плотно закрытой таре в сухом помещении. Срок хранения – 12 месяцев с даты изготовления. Беречь от замерзания!	
Контроль качества	Внутрифирменный контроль в заводских лабораториях.	
Форма поставки	Канистра 10 кг, ведро 15 кг	
Указания по подготовке к нанесению	<p>Основание должно быть прочным, очищенным от грязи, масляных и жировых пятен. Слабодержащиеся и меловые слои необходимо удалить.</p> <p>Перед применением «Baumit DuoPrimer концентрат» необходимо разбавить чистой холодной водой в соотношении 1:2 для нормально впитывающих оснований и 1:3 для сильно впитывающих оснований.</p>	
Нанесение	<p>Грунтовка «Baumit DuoPrimer концентрат» наносится на подготовленную поверхность кистью, валиком, распылителем. Время высыхания не менее 12 часов. Не наносить грунтовку при попадании прямых солнечных лучей и атмосферных осадков без соответствующей защиты (сетка для лесов).</p> <p>Сильно впитывающие поверхности необходимо грунтовать за два раза. При нанесении второго слоя, время сушки между слоями не менее 2 часов.</p> <p>Используемый инструмент: кисть, валик, распылитель. Инструмент мою чистой водой, непосредственно после использования.</p> <p>Температура воздуха, материалов и основания во время нанесения и высыхания должна быть не ниже +5°C. Высокая влажность воздуха и низкие температуры могут заметно увеличить время сушки и вызвать разнотонность покрытия.</p> <p>Хранить вдали от детей, избегать попадания в глаза и на кожу. При работе с грунтовкой использовать защитные перчатки. При попадании в глаза тщательно промыть чистой водой и при необходимости обратиться к врачу. При попадании на кожу немедленно промыть большим количеством воды.</p>	
Общие указания		